

RIGIDITÉ AMÉLIORÉE!

Dans la plupart des poids texte, Blanc Pur, apprêt lisse.

 sustana
opaque^{MC} 

Ce papier de qualité supérieure affiche une excellente opacité, une blancheur remarquable et est polyvalent. Il est disponible en plusieurs formats et poids de base. À noter sa nouvelle rigidité dans la plupart des poids texte de la couleur Blanc Pur, apprêt lisse !

Une tonne de Sustana Opaque^{MC} plutôt qu'un papier vierge sauve l'équivalent de :

Applications

- Magazines et publications de prestige
- Matériels promotionnels
- Publipostages



7

arbres



7

m³ d'eau



1 299

kg d'émissions
atmosphériques

Brillance (G.E.) : **96 %**
Blancheur (C.I.E.) : **150**



30%



La marque de la
gestion forestière
responsable



ECF



PERMANENT

Des enveloppes sont disponibles, consultez votre marchand de papier. D'autres choix de poids de base sont aussi disponibles sur demande. Veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus de détails. Une quantité minimale est requise pour la fabrication.

*Disponible sur demande

NOUVELLES SPÉCIFICATIONS

T E X T E BLANC PUR Lisse				
Poids de base	Opacité	Lissé (Sheffield)	Épaisseur à la feuille (.001")	Pages au pouce
80M	89%	130	3,05	656
90M*	91%	130	3,35	598
100M	92%	130	3,75	534
120M	94%	130	4,5	444
140M	96%	130	5,15	388
160M	97%	130	5,95	336
180M*	97%	130	6,6	304
200M	98%	140	7,3 (7,1 min.)	274
240M*	98%	125	8,3	240
C O U V E R T U R E BLANC PUR Lisse				
130M	96%	155	8,8	226
160M	-	155	10,5	190
200M	-	190	13,3	150
T E X T E BLANC PUR Super Lisse				
Poids de base	Opacité	Lissé (Sheffield)	Épaisseur à la feuille (.001")	Pages au pouce
100M*	92%	110	3,4	588
120M*	94%	110	4,0	500
140M*	95%	110	4,7	424
160M*	96%	110	5,3	376
T E X T E NATUREL Lisse				
Poids de base	Opacité	Lissé (Sheffield)	Épaisseur à la feuille (.001")	Pages au pouce
100M*	91%	150	3,8	526
120M*	93%	150	4,4	454
140M*	95%	150	5,1	392
160M*	96%	150	5,7	350
C O U V E R T U R E NATUREL Lisse				
130M*	96%	155	8,6	232
160M*	-	155	10,5	190
T E X T E BLANC PUR Vélin				
Poids de base	Opacité	Lissé (Sheffield)	Épaisseur à la feuille (.001")	Pages au pouce
80M*	89%	250	3,3	606
90M*	91%	250	3,7	540
100M*	92%	250	4,1	486
120M*	94%	250	4,9	408
140M*	95%	250	5,7	350
160M*	96%	250	6,5	306